



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MANUS-BOND 75-AMC

Masilla para el Sellado de Grietas/Juntas en el Cemento +/- 50% de movilidad de la junta

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus 75AMC satisface y/o excede todos los requisitos de adherencia y cohesión de un sellador preformado elastomérico. Bajo un movimiento cíclico se extiende +50 % y se contrae-50% como perfilado en la prueba de laboratorio ASTM C920. 75AMC es resistente a los rayos ultravioleta y a todo tipo de condiciones climáticas a la intemperie, además no contiene disolventes. Manus 75AMC es bajo en VOC y no contiene isocianatos.

2. DATOS TÉCNICOS:

Gravedad específica	1.40-1.44
Tiempo en el que forma una primera capa seca a 24°y con 50% R.H Humedad relativa	20-30 minutos
Viscosidad	500 Pascal/seg
% Estiramiento (índice de 2" por minuto)	1200%
Resistencia a la tensión (índice de 5.08 cm por minuto)	0.86 Megapascal (MPa)
100% módulo	0.13 MPa
Resistencia al despegado	

Análisis hecho en aluminio sin imprimación	4.1 Kg/cm resistencia a la pérdida de cohesión 100%
Dureza (Shore A)	15
Temperatura a la que mantiene sus propiedades	-59°C hasta 149°C

3. PRESENTACIÓN

Cartuchos de 304ml., salchichones de 304 y 591.4 ml. y botes de 3.7, 7.5, 18.9, y 208.1 litros.

4. MODO DE EMPLEO

Aplique en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente el pegado. Remueva todo resto de adhesivo previamente usado antes de aplicar 75-AMC. Se recomienda hacer una prueba en una pequeña área para ver si el producto es compatible con su proyecto.

5. PINTADO

Cuando está seco 75-AMC puede ser pintado con la mayoría de pinturas industriales y comerciales. Se recomienda que haga una prueba antes de pintar.

6. CONSERVACIÓN

Doce meses. Para mayor duración consérvase sin abrir a una temperatura que no exceda los 27°C.

7. PRECAUCIÓN

Use con ventilación adecuada. La inhalación de los vapores de este producto durante su aplicación o su secado puede causar una pequeña irritación de los ojos o de la garganta. Si accidentalmente este producto toca sus ojos, o boca lave la parte afectada con agua. Si la irritación continua consulte a su médico. Evite el contacto repetitivo o prolongado con la piel. No ingiera. Vea la ficha de seguridad (MSDN) para más información. Mantenga fuera del alcance de los niños.

8. SERVICIO TÉCNICO

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

9. GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado.

No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted

asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.