

HI-COMPRESSION TAPES
ADHESIVES • SEALANTS
SPECIAL INDUSTRIAL PAINTS
CUSTOM MECHANICAL EQUIPMENT



SALES • SERVICE ENGINEERING
CONSULTING ENGINEERING
NEW PRODUCT DESIGN



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MANUS-BOND 75-AM 75-AM TRANSLÚCIDO

Sin disolventes-transparente-Fórmula que se puede pintar

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Manus-Bond 75-AM translúcido es un producto innovador ecológico sin isocianato que substituye y reemplaza a los productos de sellado de silicona y de uretano. 75-AM translúcido es bajo en VOC y no contiene HAP además es un adhesivo muy flexible y de alto rendimiento y exhibe una adherencia excelente sin necesidad de una preparación superficial o imprimación en todo tipo de materiales PVC, aluminio pelado, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio anodizado, azulejo, madera, concreto, FRP y algunos plásticos. Su extrema resistencia a los rayos ultravioleta, el hecho de que no contiene ningún disolvente y que se puede pintar fácilmente hacen que 75-AM translúcido sea una buenísima opción para todos sus usos interiores y exteriores.

2. DATOS TÉCNICOS:

Gravedad específica	1.04-1.05
Color	Transparente una vez seco
Tiempo en el que forma una primera capa seca	Menos de 30 minutos a 25 °C 50% R.H Humedad relativa
Viscosidad (Pascales/seg)	450
% Estiramiento (índice de 5.08 cm. por minuto)	300%

Resistencia a la tensión (índice de 2" por minuto)	1.72 Megapascal (MPa)
Resistencia a la ruptura	2.27 MPa
Dureza (Shore A)	30
Temperatura a la que mantiene sus propiedades	Hasta 149°C por cortos periodos de tiempo. De -59°C hasta 121°C.

3.. PRESENTACIÓN

Cartuchos de 304 ml., salchichones de 304 y 591.4 ml. y botes de 3.7, 7.5, 18.9 y 208.1 litros.

4. MODO DE EMPLEO

Aplique en superficies secas y limpias sin contaminantes que puedan afectar negativamente el pegado. Remueva todo resto de adhesivo previamente usado antes de aplicar 75AM Ultra Clear. Se recomienda hacer una prueba en una pequeña área para ver si el producto es compatible con su proyecto.

5. PINTADO

Cuando está seco 75-AM Ultra Clear puede ser pintado con la mayoría de pinturas industriales y comerciales. Se recomienda que haga una prueba antes de pintar.

6. CONSERVACIÓN

Nueve meses. Para mayor duración consérvese sin abrir a una temperatura que no exceda los 27°C.

7. PRECAUCIÓN

Use con ventilación adecuada. La inhalación de los vapores de este producto durante su aplicación o su secado puede causar una pequeña irritación de los ojos o de la garganta. Si accidentalmente este producto toca sus ojos, o boca lave la parte afectada con agua. Si la irritación continua consulte a su médico. Evite el contacto repetitivo o prolongado con la piel. No ingiera. Vea la ficha de seguridad (MSDN) para más información. Mantenga fuera del alcance de los niños.

8. SERVICIO TÉCNICO

Los representantes técnicos de Manus están siempre disponibles para asistirlo. Por favor contacte a nuestro departamento de servicio técnico con sus preguntas o dudas sobre aplicaciones específicas.

9. GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos defectuosos serán reemplazados o se le reembolsará su dinero. La garantía limitada descrita aquí reemplazará cualquier otra garantía. La

persona que usa este producto deberá determinar por su propia cuenta si este producto es apto para su proyecto determinado.
No nos haremos responsables por cualquier daño o pérdida accidental. Usted asume todos los riesgos que pueda ocasionar el uso y el almacenamiento de este producto.